

## Anforderungen an die Druckfestigkeit

Festigkeits- klasse	Druckfestigkeit [MPa] oder [N/mm <sup>2</sup> ]			
	Anfangsfestigkeit		Normfestigkeit	
	2 Tage	7 Tage	28 Tage	
22,5 <sup>1)</sup>	-	-	≥ 22,5	≤ 42,5
32,5 L <sup>2)</sup>	-	≥ 12,0	≥ 32,5	≤ 52,5
32,5 N	-	≥ 16,0		
32,5 R	≥ 10,0	-		
42,5 L <sup>2)</sup>	-	≥ 16,0	≥ 42,5	≤ 62,5
42,5 N	≥ 10,0	-		
42,5 R	≥ 20,0	-		
52,5 L <sup>2)</sup>	≥ 10,0	-	≥ 52,5	-
52,5 N	≥ 20,0	-		
52,5 R	≥ 30,0	-		

1) Gilt nur für Sonderzemente VLH nach DIN EN 14216.

2) Gilt nur für Hochofenzemente mit niedriger Anfangsfestigkeit nach DIN EN 197-4.