

Typische Hydratationswärmern bei vollständiger Hydratation

Zement ¹⁾	Hydratationswärme
Portlandzement	375 bis 525 J/g
Portlandhüttenzement und Hochofenzement	355 bis 440 J/g
Portlandpuzzolanzement	315 bis 420 J/g
Portlandschieferzement	360 bis 480 J/g
Tonerdezement	545 bis 585 J/g

1) Beispiele in Anlehnung an Zementtaschenbuch, Ausgabe 2002.