

Dichte und Schüttdichte (Abweichungen von diesen Durchschnittswerten sind möglich)

Zementart	Dichte [kg/dm ³]	Schüttdichte [kg/dm ³]	
		lose eingelaufen	ingerüttelt
Portlandzement	3,10	0,9 - 1,2	1,6 - 1,9
Portlandkalksteinzement	3,05		
Portlandhüttenzement	3,05		
Hochofenzement	3,00		
Portlandpuzzolanzement	2,90		