

## Zulässige Gesteinskörnungen für die Verwendung in Leichtbeton

nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

| Herkunft                                   | Gesteinskörnung   |
|--|---|
| natürliche Gesteinskörnungen               | Lava (Lavaschlacke), Naturbims, Tuff  |
| industriell hergestellte Gesteinskörnungen | Blähglas <sup>1)</sup> , Blähglimmer <sup>1)</sup> (Vermiculit), Blähperlit <sup>1)</sup> , Blähschiefer, Blähton, gesinterte Steinkohlenflugaschepellets, Ziegelsplitt aus ungebrauchten Ziegeln |
| industrielle Nebenprodukte                 | Kesselsand <sup>1)</sup>  |

<sup>1)</sup> nicht in Spannbeton