

Vorbeugende Maßnahmen für Beton mit einem Zementgehalt¹⁾ $z \leq 330 \text{ kg/m}^3$

Alkaliempfindlichkeitsklasse	Feuchtigkeitsklasse			
	WO	WF	WA	WS
E I-O	keine	keine	keine	Zemente mit begrenztem Alkaligehalt
E II-O	keine	keine	NA-Zement ²⁾	Austausch der Gesteinskörnung
E III-O	keine	NA-Zement ²⁾	Austausch der Gesteinskörnung	Austausch der Gesteinskörnung

1) Bei $z \leq 330 \text{ kg/m}^3$ ist E I-O bis E III-O maßgebend.

2) NA-Zement