

Höchstzulässiger Mehlkorngesamt für Beton ab Betonfestigkeitsklasse C55/67 und LC55/60 bei allen Expositionsklassen

Zementgehalt ¹⁾ [kg/m ³]	Höchstzulässiger Mehlkorngesamt [kg/m ³]	
	Expositionsklassen X0, XC, XD, XS, XA, XF, XM	
	Größtkorn der Gesteinskörnung	
	8 mm	≥ 16 mm
≤ 400	550	500 ²⁾
450	600	550 ²⁾
≥ 500	650	600 ²⁾

1) Zwischenwerte sind linear zu interpolieren

2) Die Werte dürfen insgesamt um max. 50 kg/m³ erhöht werden, wenn:

- ein puzzolanischer Betonzusatzstoff des Typs II verwendet wird, um dessen Gehalt.