

## Mittlerer Mindestluftgehalt im Frischbeton vor dem Einbau

Größtkorn der Gesteinskörnung  [mm]	Mittlerer Mindestluftgehalt <sup>1) 2)</sup>  in Abhängigkeit der Konsistenzklasse [Vol.-%]	
	C0, C1, C2 F1, F2, F3	≥ F4 <sup>3)</sup>
8	5,5	6,5
16	4,5	5,5
32	4,0	5,0
63	3,5	4,5

1) Einzelwerte dürfen diese Anforderungen um höchstens 0,5 Vol.-% unterschreiten.

2) Als oberer Grenzwert des Luftgehaltes gilt der festgelegte mittlere Mindestluftgehalt plus 4 Vol.-% absolut.

3) Für Fließbeton (Konsistenzklasse ≥ F4) ist das "Merkblatt für die Herstellung und Verarbeitung von Luftporenbeton" der FGSV zu beachten.