

**Tabelle 4.4.1 Anforderungen an Pigmente für Stahlbeton (Kategorie B)**

Verringerung der Druckfestigkeit	$\leq 8 \%$
Gehalt an wasserlöslichen Substanzen	$\leq 0,5 \text{ M.-%}$ für Einzelpigmente und Pigmentmischungen
	$\leq 5,0 \text{ M.-%}$ bezogen auf den Feststoff bei mit Dispergiermittel, Bindemittel und/oder Mahlhilfen präparierten Pigmenten. Bei Pigmentruß $\leq 8,0 \text{ M.-%}$
Lösliches Chlorid	$\leq 0,10 \text{ M.-%}$
Gesamtchloridgehalt	$\leq 0,10 \text{ M.-%}$