

## Zuordnung von Fahrbahndeckenbeton zu den Expositions- und Feuchtigkeitsklassen

Belastungsklasse nach RStO 2012 (neu)	Bauklasse nach RStO 2001 (alt)	Beton	Expositions-klasse	Feuchtigkeits-klasse
1,8 bis 100	SV, I, II, III	Oberbeton	XF4, XM2 <sup>1)</sup>	WS
		Unterbeton	XF4	WS
0,3 und 1,0	IV, V, VI	Oberbeton	XF4, XM1 <sup>1)</sup>	WA
		Unterbeton	XF4	WA

<sup>1)</sup> Bei Waschbeton entfällt die Obergrenze des Zementgehaltes nach DIN EN 206-1/ DIN 1045-2.