

Vorbeugende Maßnahmen für Beton mit einem Zementgehalt ¹⁾
 $z > 330 \text{ kg/m}^3$

Alkaliempfindlichkeitsklasse	Feuchtigkeitsklasse		
	WO	WF	WA
E I-OF	keine	keine	keine
E II-OF	keine	(na)-Zement ²⁾	(na)-Zement ²⁾
E III-OF	keine	(na)-Zement ²⁾	Austausch der Gesteinskörnung

¹⁾ Bei $z > 330 \text{ kg/m}^3$ ist E I-OF bis E III-OF maßgebend.

²⁾ (na)-Zement siehe Tabelle 1.3.1.a.