

## Beispiele Druck- zu Biegezug- bzw Spaltzugfestigkeit

$f_c$ [N/mm <sup>2</sup> ]	Mittlerer Verhältniswert (Beispiele)			
	$f_c/f_{ct,fl}$ bei		$f_c/f_{ct,sp}$	
	Normalbeton	Splittbeton	Mittel	Streubereich
10	5	4	8,0	10,0 bis 6,7
20	5,9	4,7	9,5	11,8 bis 8,0
30	6,8	5,4	10,9	13,6 bis 9,1
40	7,5	6	12,1	14,8 bis 10,3
50	8,3	6,8	13,3	16,1 bis 11,4
60	9	7,5	14,5	17,2 bis 12,5