

Vorbeugende Maßnahmen für Beton mit einem Zementgehalt ¹⁾
 $z \leq 330 \text{ kg/m}^3$

Alkaliempfindlichkeitsklasse	Feuchtigkeitsklasse		
	WO	WF	WA
E I-O	keine	keine	keine
E II-O	keine	keine	(na)-Zement ²⁾
E III-O	keine	(na)-Zement ²⁾	Austausch der Gesteinskörnung

1) Bei $z \leq 330 \text{ kg/m}^3$ ist E I-O bis E III-O maßgebend.

2) (na)-Zement siehe Tabelle 1.3.1.a.