

Höchstzulässiger Mehlkorngehalt für Beton ab Betonfestigkeitsklasse C55/67 und LC55/60 bei allen Expositionsklassen

Zementgehalt ¹⁾ [kg/m ³]	Höchstzulässiger Mehlkorngehalt [kg/m ³]	
	XO, XC, XD, XS, XA, XF, XM	
	D _{max} = 8 mm	D _{max} ≥ 16 mm
≤ 400	550	500 ²⁾
450	600	550 ²⁾
≥ 500	650	600 ²⁾

¹⁾ Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

²⁾ Die Werte dürfen, wenn ein puzzolanischer Betonzusatzstoff des Typs II verwendet wird, um dessen Gehalt erhöht werden, insgesamt jedoch um maximal 50 kg/m³.