

In Dosieranlagen nicht vermischbare Zusatzmittel von Sika

Bestimmte Sika Betonzusatzmittel können auf Grund ihrer chemischen Zusammensetzung bei Vermischungen zu Ausfällungen bzw. Verklumpungen führen. In diesem Fall ist entweder

- mit getrennten Dosieranlagen zu arbeiten oder
- bei nur einem Dosierzylinder mit Wasser zwischenzuspülen.



		LPS V LPS VC	LPS A-94	VZ 10 VZ 2 VZ 51
Betonverflüssiger	BV 1M, BV 3M	✗		✗
Fließmittel	ViscoCrete-1020 X	✗		✗
	ViscoCrete-1035	✗		✗
	ViscoCrete-1040	✗		✗
	ViscoCrete-1050, -1051, -1052	✗		✗
	ViscoCrete-1053	✗		✗
	ViscoCrete-1063	✗	✗	✗
	ViscoCrete-1065	✗		✗
	ViscoCrete-1070	✗		✗
	ViscoCrete-20 HE	✗		✗
	ViscoCrete-20 SL	✗		✗
	ViscoCrete-2200 HE	✗		✗
	ViscoCrete-2620	✗		✗
	ViscoCrete-2800 Perfin	✗		✗
	ViscoCrete-2900 Perfin	✗		✗
FM 93, FM 95	✗	✗	✗	
Verzögerer	VZ10, VZ 4, VZ51	✗		